

## **ESMALTE 2 EN 1 TESSÓN**

### **1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**

ESMALTE 2 EN 1 TESSÓN es un recubrimiento a base de resina alquídica de secado al aire, de acabado semibrillante, lavable, de excelente cubrimiento y adherencia, el cual sirve para protección y decoración de superficies metálicas (en general) y especialmente ferrosas en ambientes interiores y exteriores.

### **2. USOS**

ESMALTE 2 EN 1 TESSÓN se emplea para dar acabado final en superficies metálicas en interiores y exteriores, tales como tuberías, cerchas, maquinaria, ventanas y pasamanos que se encuentran expuestos a la intemperie o ambientes industriales moderados, sus propiedades lo hacen resistente a la corrosión.

### **3. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE**

- Para obtener una mejor adherencia y un óptimo acabado, se deben corregir previamente las grietas y otros defectos menores, eliminar el óxido y la pintura deteriorada utilizando FOSFATIZANTE TESSÓN
- Lijar toda la superficie incluyendo aquellas brillantes y lisas para obtener un mejor resultado y adherencia. Limpie y seque bien la superficie para que quede libre de polvo, mugre y grasa.

#### 4. APLICACIÓN

Agitar bien el esmalte con una espátula hasta lograr uniformidad. Se recomienda aplicar de 2 a 3 manos de pintura de acuerdo con el estado en que se encuentra la superficie.

El tiempo de secado recomendado para segundas manos es de 4 a 6 horas.

Se debe dar el tiempo de secado que se recomienda, no lo acelere con otros productos como thinner o gasolina, ya que esto produce un falso secado y disminuye el brillo en la aplicación final.

#### 5. DILUCIÓN

<b>EQUIPO DE APLICACIÓN</b>	<b>ANTICORROSIVO</b>	<b>CANTIDAD DE VARSOL</b>	<b>Nº MANOS</b>
Brocha o Rodillo	1 galón	1/8 galón	2 a 3
Pistola convencional	1 galón	1/8 galón	2 a 3

#### 6. RENDIMIENTO PRÁCTICO APROXIMADO

- 20 – 25 m<sup>2</sup>/GL. Superficie nueva
- 30 – 40 m<sup>2</sup>/GL. Repinte color diferente
- 40 – 50 m<sup>2</sup>/GL. Repinte color similar

#### 7. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Acabado	Semi Brillante
Solvente	Varsol
Viscosidad	85 KU
Colores	(VER Carta de colores)

Ibagué Cr. 4C Nº 30 – 10 Barrio Hipódromo Tel. 2700305 – 2662450  
Neiva Av. Circunvalar Nº 4 – 68 Tel. 8714758 – 8711619 Cel. 310 4802004 – 311 4749287

Web: [www.sinergiaa.com](http://www.sinergiaa.com)

E-mail: [calidad@sinergiaa.com](mailto:calidad@sinergiaa.com) – [amartinez@sinergiaa.com](mailto:amartinez@sinergiaa.com)

Secado para segundas manos	4 – 6 horas
Peso kg/galón	3.4 – 3.8
Estabilidad en el almacenamiento	1 año
% Sólidos en volumen	36%

## 8. SEGURIDAD

Presenta riesgo de inflamabilidad por ser una pintura “base solvente”, debe aplicar en lugares ventilados y evitar la inhalación de sus vapores.

En caso de contacto con la piel utilice estopa húmeda con varsol y en caso de contacto con los ojos lavar con abundante agua y jabón.

En caso de ingestión, lavar la boca con abundante agua. Si está consciente, suministrar abundante agua. No inducir el vómito. Buscar atención médica inmediatamente.

En caso de derrames, recoger el producto para evitar contaminación de fuentes de agua.

Mantener fuera del alcance de los niños

## 9. ALMACENAMIENTO

Se debe almacenar bajo techo, protegido de la humedad y en temperaturas que no excedan los 35°C. El recipiente debe estar tapado herméticamente.



## 10. PRESENTACIÓN

El ESMALTE 2 EN 1 TESSÓN se ofrece en las siguientes presentaciones:

- Tambor de 55 GL
- Cuñete de 5 GL
- GL